

Castrol Rustilo Tarp CFX

Protettivo anticorrosivo tissotropico esente da bario

Descrizione

Castrol Rustilo Tarp™ CFX è un protettivo anticorrosione tissotropico esente da bario per protezione generica. E' formulato per garantire un'eccellente protezione dalla corrosione, possiede proprietà tissotropiche e buone caratteristiche per la lubrificazione in condizioni leggere.

Grazie alla sua natura tissotropica Rustilo Tarp CFX diventa fluido in caso di agitazione consentendo al film residuo di auto ripristinarsi.

Applicazioni

Rustilo Tarp CFX è indicato nei casi in cui:

- Sia richiesto che l'olio non goccioli.
- Si siano utilizzati in precedenza prodotti a caldo (cuscinetti).
- Sia richiesto uno stoccaggio esterno di lunga durata delle componenti finite.
- Si richieda la protezione di pezzi verniciati e non verniciati per spedizioni all'estero.

Rustilo Tarp CFX:

- Dimostra le sue proprietà tissotropiche e protettive di rivestimento nel caso in cui venga utilizzato non diluito. Può essere applicato per immersione o tramite spray senz'aria. Nel primo caso il serbatoio per l'immersione deve essere mantenuto sotto agitazione di modo da far diventare Rustilo Tarp CFX fluido di modo da ricoprire completamente ogni pezzo.
- Garantisce le migliori prestazioni di rivestimento, migliore protezione e proprietà tissotropiche se applicato a caldo, a circa 140°F (60°C).

Benefici

- Offre protezioni dall'umidità e da atmosfere saline per componenti ferrose e non ferrose.
- Eccellente resistenza agli ambienti
- Proprietà tissotropiche che assicurano un'auto cicatrizzazione del film e riducono il gocciolamento del prodotto dopo l'imballaggio.
- Facile da pulire utilizzando lavanti alcalini anche dopo che il prodotto sia rimasto stoccato all'aperto.
- Elevato punto di infiammabilità.
- Non è aggressivo per gli altri rivestimenti, può essere utilizzato per proteggere componenti verniciate stoccate all'aperto prima della spedizione.

Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità di Misura	Valori Tipici
Aspetto	CN-TM-007	Visivo	Opaco, marrone chiaro
Densità @ 60°F(16°C)	CN-TM-086	kg/m ³	860 - 900
Densità del bulk	-	lbs/gal	7,4
Punto di infiammabilità (COC)	CN-TM-039	°C/°F	104°C/>220°F
Bario	-	-	No
Tipo di film	-	-	Tissotropico, asciutto, grasso
Protezione dalla corrosione	In ambienti chiusi	Anni	fino a 5
	In ambienti aperti	Mesi	fino a 24

Informazioni aggiuntive

- Stoccaggio interno: descrive lo stoccaggio di pezzi ferrosi in stanze chiuse con un'umidità relativa del 60%. Si possono ottenere tempi di protezione maggiori trattando le superfici finite, o conservando i pezzi in una confezione chiusa.
- Stoccaggio all'aperto: descrive lo stoccaggio in ambiente aperto sotto tettoia o sotto telone.
- Se necessario, il film protettivo di Rustilo Tarp CFX può essere rimosso con un solvente idrocarburico o alcalino, tutti disponibili nella gamma Castrol.

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Rustilo e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial